



پارچه فایبرگلاس ۶۶۰ گرمی

این پارچه با کد مرجع HT666 از بافتن نخهای پیوسته (بدون

انقطاع) فایبرگلاس ساخته و سپس به منظور سوزاندن عناصر ارگانیک و کاهش وزن حجمی (چگالی)، پارچه از فر با دمای بالا عبور داده شده است. بعد از این عملیات حرارتی رنگ پارچه فایبرگلاس به قهوه‌ای تغییر پیدا کرده و حین استفاده هیچ دودی متصاعد نخواهد کرد.

کاربرد:

به لحاظ بافت و کاربرد با پارچه فایبرگلاس ساده تفاوت عمده‌ای ندارد، اما به طور ویژه برای کاربردهایی که دودزا نمی باشند استفاده می‌شود.

مشخصات فنی:

1	Weave		8HS Satin		Testing Method
2	Yarn	Warp	EC9 66 1x3	ECG 75 1/3	ISO 4602
3	(Tex)	Weft	EC9 66 1x1	ECG 75 1/3	ISO 4602
4	Width		100 cm	40 inch	ASTM-D-3774
			150 cm	48 inch	
5	TREATMENT		Caramelized (heat treatment)		-
6	Cloth Weight		660 g/m ²	19.5 OZ/YD ²	ASTM-D-3776
7	Total Thickness		0.70±0.5 mm	0.028 inch	ASTM-D-1777
8	Thread Count	Warp	16 per cm	40 per inch	ASTM-D-3775
		Weft	15 per cm	38 per inch	
9	TENSILE STRENGTH (Min)	Warp	6600 N/5cm	733 lbs/inch	ASTM-D-5035
		Weft	5000 N/5cm	555 lbs/inch	
10	Service Temperature		Up to 550°C		-

