



## کلینگریت ۱،۵ میل

### کاربردها:

برای شرایط استرس کم و متوسط. برای آب، بخار، هوا و مواد شیمیایی قلیایی مختلف. یک ماده آب بندی استاندارد که در دیگهای بخار ، خطوط لوله و دستگاه های ساکن استفاده می شود.

### اطلاعات موجودی:

ضخامت: 0.30, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00, 3.00, 4.00.

اندازه هر صفحه: 1500X1500, 1500x2000, 1500X3000, 1500X4000, 1500X4500, 2000x3000.

سایز و ضخامت دیگر در صورت درخواست تامین میشود.

### اطلاعات کلی:

جنس ترکیب (جنس فایبرگلاس): فیبر آزبست سفید یا همان کریزوتیل

نوع مواد: اتصال فیبرهای فشرده

اتصال قطعات با الاستومرهای مصنوعی و طبیعی

انطباق مشخصات: IS 2712/1998 درجه W 3

حداکثر تحمل حرارتی: C°380

حداکثر فشار عملیاتی: bar35

S.NO.	Properties	Test method	Unit	Specified value
1.	Density	IS:2712/1998	gm / cm <sup>3</sup>	1.70 - 2.20
2.	Tensile strength	IS:2712/1998	Mpa	≥ 6.7
3.	Compressibility	IS:2712/1998	%	6 – 14
4.	Recovery	IS:2712/1998	%	≥ 40
5.	Ignition loss	IS:2712/1998	%	≤ 28
6.	Flexibility	IS:2712/1998	-----	No Visual sign of Cracks
7.	Stress resistant			
	16h 300C	IS:2712/1998	N/mm <sup>2</sup>	-----
	16h 175C	IS:2712/1998	N/mm <sup>2</sup>	-----

