



پارچه فایبرگلاس ۸۰۰ گرمی طلایی

این پارچه با کد مرجع HT800 از نخهای پیوسته (بدون انقطاع) فایبرگلاس بافته و سپس به منظور سوزاندن عناصر ارگانیک و کاهش وزن حجمی (چگالی)، پارچه از فر با دمای بالا عبور داده شده است. بعد از این عملیات حرارتی رنگ پارچه فایبرگلاس به قهوه‌ای تغییر پیدا کرده و حین استفاده هیچ دودی متصاعد نخواهد کرد.

کاربرد:

به لحاظ بافت و کاربرد با پارچه فایبرگلاس ۸۳۰ گرمی ساده تفاوت عمده‌ای ندارد، اما به طور ویژه برای مشاغلی که دودزا نمی باشند استفاده می‌شود.

مشخصات فنی:

1	Weave		8HS Satin		Testing Method
2	Yarn	Warp	EC9 144 1x2	ECG 35 1/2	ISO 4602
3	(Tex)	Weft	EC9 320 1x1	ECG 16 1/0	ISO 4602
4	Width		100 cm	40 inch	ASTM-D-3774
			150 cm	48 inch	
5	TREATMENT		Caramelized (heat treatment)		-
6	Cloth Weight		800±30 g/m ²	23.5 OZ/YD ²	ASTM-D-3776
7	Total Thickness		0.70±0.5 mm	0.028 inch	ASTM-D-1777
8	Thread Count	Warp	18.5±1 per cm	46 per inch	ASTM-D-3775
		Weft	10±1 per cm	25 per inch	
9	TENSILE STRENGTH (Min)	Warp	4200 N/5cm	467 lbs/inch	ASTM-D-5035
		Weft	3600 N/5cm	400 lbs/inch	
10	Service Temperature		Up to 550°C		-