



نوار بافته شده فایبرگلاس

این محصول از بافتن نخهای فایبرگلاس با کیفیت ساخته می شود بنابراین به هیچ وجه سوخته یا شعله ور نخواهد شد و تا دمای مداوم (continuous) 1000 درجه فارنهایت یا 520 درجه سانتیگراد پایدار خواهد ماند و تغییری ظاهری در آن رخ نمی دهد این نوار در مقابل مواد اسیدی و قلیایی مقاوم و اکثر سفیدکننده ها و حلال ها روی آن بی تاثیر است.

مشخصات:

ضخامت: 1.5 میلی متر تا 6 میلی متر  
عرض: 10 میلی متر تا 200 میلی متر  
ساختار بافت: برای ضخامت 1.5 میلی متر تا 3 میلی متر بافت بصورت ساده یا مسطح (plain) است و برای ضخامت 4 میلی متر تا 6 میلی متر بافت بصورت جنافی (twill) می باشد.  
طول رول: 30 متر یا 50 متر

• انواع نوار برای کاربردهای خاص زیر نیز تولید می شود:

- یکرو ورق آلومینیم
- پوشش داده شده با ورمیکولایت (Vermiculite)
- حرارت داده شده
- پوشش داده شده با گرافیت
- پوشش داده شده با سیلیکون
- یکرو چسبدار
- کاربرد:

محافظت از سیم ها و کابل های صنعتی، لوله های آب آتش نشانی، شلنگ ها و لوله ها در برابر حرارت، عایق بندی دیگ های بخار، انواع دریچه ها و همچنین محافظت در برابر تماس این تجهیزات با پرسنل و جلوگیری از آسیب های جانی.

اطلاعات فنی:

Tickness (mm)	Width (mm)	Roll length (m)	Yarn thickness (tex)		Yarn count (pc/cm)		Density (g/m <sup>2</sup> )
			Warp	Weft	Warp	Weft	
1.5	10-200	30 or 50	1000	480	7.2	3.9	1100
2	10-200		1720	480	5.8	3	1400
2.5	13-200		2000	480	5.8	3	1750
3	13-200		2700	1200	4.8	1.9	2000
6	20-200		3600	1500	7	1.7	3800

